

MOLYDUVAL

Long-Life LM 3 P



Langzeit - Hochdruckfett

Hellfarbiges Hochdruckfett für die Langzeitschmierung von Wälz- und Gleitlagern bei hohen Belastungen. Walkbeständig und wasserbeständig. Universell verwendbar mit guter Hochdruckbeständigkeit und häufig ausreichendem Verschleißschutz. Bewährt in zahlreichen industriellen Anwendungen und in der Kraftfahrzeugtechnik.

Eigenschaften

- * guter Korrosionsschutz
- * langzeitstabil, daher lange Gebrauchszeiten und Kostensenkung
- * wasser- und seewasserbeständig
- * relativ gut verträglich mit vielen handelsüblich verwendeten Dichtungen
- * guter Verschleißschutz
- * sehr gute Wasserbeständigkeit
- * haftfähig
- * frei von Säuren

Anwendungen

- * für die Kraftfahrzeugschmierung (Radnaben, Kugelgelenke, Lager, Wasserpumpen, Bremszylinder, Kupplungsdrucklager), vor allem bei rauhem Betrieb
- * für Gewindespindeln
- * für Wälzlager an Papiermaschinen und Textilmaschinen
- * für Kleingetriebe
- * für Wälzlager in Bau- und Landmaschinen in rauhem Betrieb
- * für Wälzlager an Baggern, Landmaschinen, Baumaschinen, Kranen
- * für Wälz- und Gleitlager in Pumpen
- * für Förderhaken, Gleitlager, Rollen, Gelenke, Kupplungen

Technische Daten

Farbe		yellow
Konsistenz, Klasse NLGI	0,1 mm	3
Bezeichnung		KP3N-30
Grundöl		Min
Bezeichnung		ISO-L-XBDEB3
Dichte 15°C	kg/m ³	900
Wasserbeständigkeit static	Grade	0
Temperaturbereich	°C	-30 -> +140
Temperaturbereich kurzzeitig bis	°C	150
Korrosionsschutz Kupfer	Grade	1-100
Tropfpunkt	°C	180
Korrosionsschutz Emcor, WWO, distilled water	Grade	0
Verschleißschutz VKA Schweißkraft	N	2400

Angaben über Temperaturbereiche sind Richtwerte, die sich an der Zusammensetzung des Produktes und den empfohlenen Anwendungen orientieren. Sie können unter bestimmten Bedingungen deutlich abweichen oder sich während des Einsatzes verändern.

Weitere Informationen erhalten Sie von den Mitarbeitern unserer Anwendungstechnik !

Die Angaben in dieser Produktinformation entsprechen dem Stand unserer aktuellen Kenntnisse und Erfahrungen in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen. Aufgrund der Komplexität tribologischer Systeme ist die Wirkungsweise unserer Produkte von vielen Parametern abhängig, die wir nicht einschätzen und deren Einfluss wir nicht beurteilen können. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich. Die Angaben in dieser Produktinformation stellen daher unverbindliche Richtwerte dar, die dem technisch erfahrenen Leser Hinweise zu möglichen Anwendungen geben. Eigenschaftszusicherungen oder Gewährleistungen oder Garantien für die Eigenschaften oder Eignung dieses Produktes für einen speziellen Einzelfall beinhalten diese Angaben nicht. Vor einem Einsatz dieses Produktes ist unbedingt die Durchführung von Versuchen erforderlich, um sicherzustellen, dass das Produkt für die spezifische Verwendung sicher, wirtschaftlich und in vollem Umfang geeignet ist. Hierbei ist mit gebotener Sorgfalt vorzugehen.

Änderungen im Sinne einer technischen Weiterentwicklung vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor die Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Ankündigung zu ändern. Alle früheren Produktinformationen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Stand : 02.03.2017