

# TECHNISCHES DATENBLATT

## CUT-MAX® BR 30

### SCHNEIDÖL ZUM RÄUMEN UND FÜR SCHWIERIGE ZERSPANUNG

CUT-MAX® BR 30 basiert auf wasserstoffbehandeltem Mineralöl mit einem geringen Aromatenanteil. Eine Kombination aus polaren Hochdruck- und Verschleißschutzadditiven verleihen dem Produkt eine hohe Druckaufnahmefähigkeit. Dies ermöglicht eine hervorragende Oberflächenqualität der bearbeiteten Werkstücke und verbesserte Werkzeugstandzeiten.

CUT-MAX® BR 30 ist chlorfrei.

#### Anwendung

CUT-MAX® BR 30 wird eingesetzt zum Räumen von Stahl bis zu einer Zugfestigkeit vom 1000 N/mm und Geschwindigkeiten bis zu 60 m/min. Das eingesetzte Additivpaket ermöglicht geringen Werkzeugverschleiß mit teilweise besseren Ergebnissen als bei chlorierten Ölen.

CUT-MAX® BR 30 ermöglicht auch hohe Werkzeugstandzeiten beim Automatendrehen von gehärteten und gezogenen Stahlkomponenten.

#### Einsatzempfehlung

Wird unverdünnt eingesetzt. Dauertemperaturen über 50°C sind zu vermeiden.

#### Vorteile

- Reduziert Kosten : längere Ölstandzeiten durch ausgesuchte Rohstoffe
- Reduziert Kosten : verbesserte Werkzeugstandzeiten durch spezielle Hochdruck- und Schmiereigenschaften.
- Reduziert Kosten : geringerer Energieverbrauch durch spezielle Hochdruck- und Schmiereigenschaften.
- Reduziert Kosten : weniger Entsorgung durch hohe Alterungsstabilität.

#### Gesundheit, Sicherheit Und Handhabung

Informationen bezüglich der Lagerung, sicherer Handhabung und Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (SDS). Die Bedingungen oder Methoden der Handhabung, Lagerung, Verwendung und Entsorgung des Produkts entziehen sich unserer zumutbaren Kontrolle – wir übernehmen keine Haftung für jegliche Ineffektivität des Produkts oder jegliche Verletzung oder Schäden, welche aus diesen Bedingungen oder in Zusammenhang mit diesen Bedingungen entstehen.

#### Typische Physikalische Eigenschaften

EIGENSCHAFT	TYPISCHER WERT	EINHEIT
Farbe	braun	
Dichte bei 20°C	0.94	[kg/L] ASTM D4052
Kinematische Viskosität @40°C	30	[mm²/s] ASTM D7042
Flammpunkt COC	190	[°C] ASTM D92
Pour Point	-5	[°C] ASTM D97
Kupferkorrosion	4a	ASTM D130

Es wurde angemessene Sorge getragen, um zu gewährleisten, dass diese Publikation zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt ist. Solche Informationen können durch Veränderungen, welche nach der Veröffentlichung stattgefunden haben, beeinflusst werden. Dieses Technische Datenblatt darf einzig und allein für dieses Produkt verwendet werden. Vor jeder Verwendung lesen Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt (Safety Data Sheet, SDS), um sich über Gefährdungsrisiken und Produktnutzungsparameter zu informieren. Jegliche Haftung und alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen bezüglich Produktleistungsergebnissen und der Genauigkeit dieser Daten, einschließlich jeder Zusicherung allgemeiner Gebrauchstauglichkeit oder Eignung für jegliche Gebrauchszwecke, sind hiermit ausgeschlossen. 41010030

